

GlettX FINE Beltéri Gipszes Simító Glett 0-10 mm

Készre kevert poralapú gipszes simító glett beltéri felhasználásra. Alkalmazható vakolt és gipszkarton felületen oldalfalon és mennyezeten végső felület kialakítása érdekében.

Főbb előnyök

- Nagy fehérségű felület
- Légáteresztő, festhető, tapétázható
- 90-120 perc nyitott idő
- Prémium feldolgozhatóság
- Nem gyűrődik, jól csiszolható
- Q4 minőségű felületet kapunk

Alkalmazási terület

A magas minőségű **GlettX FINE Beltéri Gipszes Simító Glett 0-10 mm** felhasználható új és régi vakolt falak, mennyezetek, gipszkarton felületek glettelésére. Nem zsugorodik, nem gyűrődik, hosszú nyitott idő jellemzi, továbbá kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik. Az első réteg kisebb felületi egyenetlenségek javítását teszi lehetővé, a második réteg Q4 minőségű sima felületet biztosít. A glettel falfelület teljes kiszáradás után megfelelő keménységű és repedésmentes lesz. Jól csiszolható, festhető, tapétázható.

Felület előkezelése

A glettelendő falfelületnek szilárdnak, száraznak (max. 3% nedvességtartalom), por-, zsír- és egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Erősen nedvszívó alapfelületek tapadásjavítását, nedvszívás kiegyenlítésére **GlettX Mélyalapozó** terméket használjunk.

Felhasználási útmutató

Az alapfelület előkezelését követően öntsünk tiszta keverőedénybe kb. 12 liter tiszta hideg vizet, majd a 20 kg poranyagot szitáljuk bele és hagyjuk ázni 2-3 percig. Ezután gépi keverőszárral lassú fordulattal csomómentes masszává keverjük. A kész massa további víz hozzáadásával hígítható, sűrítése nem ajánlott. Szükség esetén, kisebb mennyiség bekeverésekor a fenti keverési arányt tartsuk be. A keverést spatulával vagy vakolókanállal is végezhetjük, a bekevert glettanyagot rozsdamentes glettvassal hordjuk fel és azzal is simítsuk el. Az elkészült glettel felület (nedves-nedvesre eljárással) átglettelhető, belejavítható, nem gyűrődik. A megkötött felület nagyon jól csiszolható, igény szerint finom (180-220-as) csiszolópapírral vagy csiszolóhálósval. A további munkafázisokat (festést, tapétázást) csak az anyag teljes száradása után kezdjük el. A glettelőgipsz felhasználása +5 °C hőmérséklet alatt nem ajánlott. A glett végleges fehér színét, teljes száradás után éri el.

Műszaki adatok (20 °C és 60 % páratartalom esetén):

Anyagszükséglet:	kb. 0.4-0,8 kg/m ² /mm
Keverővíz szükséglet:	kb. 12 liter/20 kg termék
Pihentetési idő:	kb. 2-3 perc
Bedolgozhatóság:	>90 perc
Alkalmazási körülmények:	+5 °C és +35 °C között
Tapadásószilárdság:	0,1 N/mm ²
Nyomószilárdság:	2,27 N/mm ²
Hajlító szilárdság:	1,63 N/mm ²
Ajánlott rétegvastagság:	0-10 mm
Kiszerezés:	20 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1080 kg

Tárolás és szállítás

A szavatossági idő a csomagoláson jelzett gyártási időtől számított 12 hónap. Az anyagot bontatlan csomagolásban, száraz körülmények között tárolva, raklapokon kell szállítani/tárolni. Védeni kell a nedvességtől. A fenti utasítások be nem tartása befolyásolhatja a termék rendeltetésszerű paramétereit.

Gyártási dátum a zsák oldalán található.

A termék hulladék eltávolítása: A porkeverék használhatatlan maradékát vízzel keverjük, majd a megszilárdult részeket EWC 17 09 04 besorolású építőipari hulladékként kell kezelni.

A csomagoló anyag eltávolítása: Kellő tisztítás után ipari hulladékként, hulladéklerakón elhelyezhető. További információk a www.glettx.hu honlapon, illetve az azon keresztül elérhető Teljesítési nyilatkozatban találhatók.

A fenti információk a termék felhasználására vonatkozó alap irányelveket tartalmazzák, és nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az építési szabályoknak megfelelően a munkavédelmi előírásokkal összhangban történjen.

Származási hely: EU