

GlettX MEDIO Beltéri Gipszes Vékonyvakolat 2-20 mm

Főbb előnyök

- 2–20 mm vékonyvakolat, és glett egy anyagban
- Páraáteresztő, festhető, tapétázható
- Hosszú nyitott idő
- Nem gyűrődik, jól csiszolható
- Simára húzható Q3 felület

Alkalmazási terület

A magas minőségű **GlettX MEDIO Beltéri Gipszes vékonyvakolat 2 - 20 mm** felhasználható új és régi falak, mennyezetek, beton, pórusbeton, téglák és vakolt felületek glettelésére. Nem zsugorodik, nem gyűrődik, hosszú nyitottidő jellemző továbbá kiváló páraáteresztő képességgel rendelkezik. A **GlettX MEDIO Beltéri Gipszes vékonyvakolat 2 - 20 mm** vastagságban használható fel. Alkalmas felületkiegyenlítésre, vakolathibák és repedezett felületek vékony vakolására. Az első réteg a nagyobb repedések és egyenetlenségek javítását, a második réteg Q3 minőségű sima felületet biztosít. A glettelte falfelület teljes kiszáradás után megfelelő keménységű és repedésmentes lesz. Jól csiszolható, festhető, tapétázható. Extra sima felület elérése érdekében utolsó simító réteggént használunk **GlettX FINE Beltéri Gipszes simító glettet 0-10 mm**-ig.

Felület előkezelése

A glettelendő falfelületnek szilárdnak, száraznak (max. 3% nedvességtartalom), por, zsír és egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Erősen nedvszívó alapfelületek tapadásjavítás, nedvszívás kiegyenlítésére **GlettX Mélyalapozó** terméket használunk.

Felhasználási útmutató

Az alapfelület előkezelését követően tegyünk egy tiszta keverőedénybe kb. 9 liter tiszta vizet 20 kg poranyaghoz, majd a zsák tartalmát szitáljuk bele, majd hagyjuk ázni 2–3 percig. Ezután gépi keverőszárral lassú fordulattal csomómentes masszává keverjük. A kész massa további víz hozzáadásával hígítható, sűrítése nem ajánlott. Szükség esetén, kisebb mennyiség bekeverésekor a fenti keverési arányt tartjuk be. A keverést spatulával vagy vakolókanállal is végezhetjük, a bekevert glettanyagot rozsdamentes glettvassal hordjuk fel és azzal is simítsuk el. Az elkészült glettelte felület (nedves-nedvesre eljárással) átglettelhető, belejavítható, nem gyűrődik. A megkötött felület nagyon jól csiszolható, igény szerint finom (150-180-as) csiszolópapírral vagy csiszolóhálósával. A további munkafázisokat (festést, tapétázást) csak az anyag teljes száradása után kezdjük el. A glettelőgipsz felhasználása +5 °C hőmérséklet alatt nem ajánlott. A glett végleges fehér színét, teljes száradás után éri el.

Műszaki adatok (20 °C és 60 % páratartalom esetén):

Anyagszükséglet:	0,8 - 1 kg/m ² /1 mm
Keverővíz szükséglet:	9 liter/20 kg
Pihentetési idő:	kb. 2-3 perc
Felhordás módja:	Kézi
Bedolgozhatóság:	>70 perc
Nyomószilárdság:	5,5 N/mm ²
Tapadószilárdság:	0,38 N/mm ²
Teljes terhelhetőség:	2-20 mm
Alkalmazási körülmények:	+ 5 °C és + 35 °C között
Kiszerelés:	20 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1080 kg

Tárolás és szállítás

A szavatossági idő a csomagoláson jelzett gyártási időtől számított 12 hónap. Az anyagot bontatlan csomagolásban, száraz körülmények között tárolva, raklapokon kell szállítani/tárolni. Védeni kell a nedvességtől. A fenti utasítások be nem tartása befolyásolhatja a termék rendeltetésszerű paramétereit.

Gyártási dátum a zsák oldalán található.

A termék hulladék eltávolítása: A porkeverék használhatatlan maradékát vízzel keverjük, majd a megszilárdult részeket EWC 17 09 04 besorolású építőipari hulladékként kell kezelni.

A csomagoló anyag eltávolítása: Kellő tisztítás után ipari hulladékként, hulladéklerakón elhelyezhető. További információk a www.glettx.hu honlapon, illetve az azon keresztül elérhető Teljesítési nyilatkozatban találhatók.

A fenti információk a termék felhasználására vonatkozó alap irányelveket tartalmazzák, és nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az építési szabályoknak megfelelően a munkavédelmi előírásokkal összhangban történjen.

Származási hely: EU